

## Silberlegierungen

Silber	Kupfer	Zink	Kadmium	Zinn	Farbe	Schmelzpunkt	Erstarrpunkt	Spezifisches Gewicht	Bemerkungen	
Tausendteile										
999	----	----	----	----	silberweiss	961°	961°	10,52	Silber	
986	14	----	----	----	silberweiss	950°	926°	10,44	Medaillensilber	
950	50	----	----	----	silberweiss	914°	844°	10,40		
935	65	----	----	----	silberweiss	904°	840°	10,37		
935	----	----	----	65	silberweiss	916°	850°	10,18		
935	----	65	----	----	weiss	909°	896°	10,14		
935	----	----	65	----	weiss	942°	931°	10,37	besonders weich und dehnbar	
925	75	----	----	----	weiss	896°	799°	10,32	Standartsilber	
900	100	----	----	----	weiss	875°	778°	10,24	Münzsilber	
835	165	----	----	----	weiss	838°	778°	10,12	Besteck- Geschirr- Korpussilber	
835	55	----	110	----	weiss	875°	750°	10,20		
800	200	----	----	----	fast weiss	815°	778°	10,06	Besteck- Geschirr- Korpussilber	
800	50	----	150	----	fast weiss	896°	846°	10,00		
720	280	----	----	----	gelblich weiss	820°	779°	9,98	Eutektisch, Tiefschmelzpunkt	
718	282	----	----	----	gelblich weiss	787°	778°	9,96	hart und federnd	